

# PRODUKTOVÝ LIST

## SikaCeram<sup>®</sup>-213 Extra

### ZLEPŠENÉ CEMENTOVÉ LEPIDLO SE SNÍŽENÝM SKLUZEM A PRODLOUŽENOU DOBOU ZAVADNUTÍ

#### POPIS PRODUKTU

SikaCeram<sup>®</sup>-213 Extra je cementové, vysoce kvalitní, cementové lepidlo třídy C2TE se sníženým skluzem a prodlouženou dobou zavadnutí.

#### POUŽITÍ

SikaCeram<sup>®</sup>-213 Extra je určen pro lepení všech druhů keramických obkladů a dlažeb jako např.

- keramická dlažba, lisovaná, tažená nebo pálená dlažba
- keramické krytiny, jemně slinuté dlaždice, kameninové dlaždice
- desky z betonového, umělého a z přírodního kamene (nikoliv citlivých na vodu)
- dlažby z přírodního a umělého kamene
- vymývaná dlažba necitlivá na barevné změny

SikaCeram<sup>®</sup>-213 Extra je vhodný pro lepení:

- na vodorovné a vodorovné podklady v interiéru i v exteriéru
- na beton, maltu, sádkokarton, cementotřískové desky
- na existující starou dlažbu
- na anhydritové podklady (s penetrací)
- na podlahy s podlahovým topením
- na podlahy, kde můžeme očekávat smršťování nebo teplotní expanzi
- pro balkóny, terasy a bazény

#### VLASTNOSTI / VÝHODY

- tixotropní - snížený skluz
- voděodolné
- mrazuvzdorné
- prodloužená doba zavadnutí

#### SCHVÁLENÍ / STANDARDY

- Zlepšené cementové lepidlo se sníženým skluzem a prodlouženou dobou zavadnutí: C2 TE podle ČSN EN 12004
- Prohlášení o vlastnostech č: 64188817
- Reakce na oheň: třída E podle ČSN EN 13501-1

#### INFORMACE O PRODUKTU

Chemická báze	Cement
Balení	25 kg
Vzhled / Barva	Šedý prášek
Skladovatelnost	12 měsíců od data výroby
Podmínky skladování	Skladován v původním, neotevřeném a nepoškozeném uzavřeném obalu v suchých a krytých skladech

## TECHNICKÉ INFORMACE

Přidrznost ve smyku	<b>Charakteristika</b>	<b>Požadavek</b>	<b>Metoda zkoušení</b>
	Počáteční	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>	ČSN EN 1348
	Po ponoření do vody	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>	ČSN EN 1348
	Po tepelném stárnutí	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>	ČSN EN 1348
	Po cyklech zmrazení- rozmrazení	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>	ČSN EN 1348
	Prodloužená doba zavadnutí (30 min.)	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>	ČSN EN 1346
<b>Skluz</b>	Skluz	≤ 0,5 mm	ČSN EN 1308

## SYSTÉMOVÉ INFORMACE

<b>Skladba systému</b>	U velmi savých podkladů jako např. sádkokarton nebo anhydritový potěr je nutné použít penetraci Sika® Level-01 Primer (1:3), pro ostatní podklady je doporučené použít Sika® Level-01 Primer (1:5)
------------------------	--

## APLIKAČNÍ INFORMACE

<b>Poměr míchání</b>	~ 6,75 l/25 kg										
<b>Spotřeba</b>	Spotřeba se může lišit v závislosti na typu obkladového materiálu a jeho velikosti, hrubosti podkladu a na použité zubové stěrce. <table><thead><tr><th>Velikost zubů</th><th>Spotřeba</th></tr></thead><tbody><tr><td>4 mm</td><td>~ 2,1 kg/m<sup>2</sup></td></tr><tr><td>6 mm</td><td>~ 2,4 kg/m<sup>2</sup></td></tr><tr><td>8 mm</td><td>~ 2,9 kg/m<sup>2</sup></td></tr><tr><td>10 mm</td><td>~ 3,4 kg/m<sup>2</sup></td></tr></tbody></table>	Velikost zubů	Spotřeba	4 mm	~ 2,1 kg/m <sup>2</sup>	6 mm	~ 2,4 kg/m <sup>2</sup>	8 mm	~ 2,9 kg/m <sup>2</sup>	10 mm	~ 3,4 kg/m <sup>2</sup>
Velikost zubů	Spotřeba										
4 mm	~ 2,1 kg/m <sup>2</sup>										
6 mm	~ 2,4 kg/m <sup>2</sup>										
8 mm	~ 2,9 kg/m <sup>2</sup>										
10 mm	~ 3,4 kg/m <sup>2</sup>										
<b>Teplota vzduchu v okolí</b>	+5°C min. / +30°C max.										
<b>Teplota podkladu</b>	+5°C min. / +30°C max.										
<b>Zpracovatelnost</b>	~ 3 hodiny při +20°C										
<b>Otevřený čas</b>	cca 30 minut při +20°C Doba zavadnutí závisí na teplotě a podmínkách, které se pro různé stavby mohou lišit, proto vyzkoušejte prstem smáčecí vlastnosti nanášeného lepidla.										
<b>Materiál je schopen provozu</b>	<table><tbody><tr><td>Spárování obkladů</td><td>4-8 hodin</td></tr><tr><td>Spárování dlažeb/pochůznost</td><td>po 24 hodinách</td></tr><tr><td>Provozní zatížení</td><td>~14 dní</td></tr></tbody></table>	Spárování obkladů	4-8 hodin	Spárování dlažeb/pochůznost	po 24 hodinách	Provozní zatížení	~14 dní				
Spárování obkladů	4-8 hodin										
Spárování dlažeb/pochůznost	po 24 hodinách										
Provozní zatížení	~14 dní										

## INSTRUKCE PRO APLIKACI

### KVALITA PODKLADU / PŘEDPŘÍPRAVA

Podklad musí být soudržný, bez cementového mléka, zbaven prachu, nečistot, oleje, tuků a dalšího znečištění. Nesoudržné vrstvy nebo všechny "drolivé" části podkladu je nutné mechanicky odstranit. Podklad musí být vyrovnán s nerovnostmi menšími než 5 mm, ideálně měřeno 2 m dlouhou lať. Pokud podklad nespĺňuje tyto podmínky, je nutné jej vyrovnat pomocí vhodné opravné malty Sika® nebo den předem lepidlem SikaCeram®-253 Flex. Pro následnou instalaci keramických krytin musí být cementové potěry alespoň 28 dní staré, odpovídat třídě pevnosti F4 a vykazovat zbytkovou vlhkost do 4,0 CM-% (vyhříváné potěry do 2,0 CM-%). Potěry na bázi síranu

vápenatého musí vykazovat hodnotu do 0,5 CM-5% (pro vyhříváné potěry do 0,3 CM-%). Nasákavé podklady musí být ošetřeny penetračním nátěrem Sika® Level-01 Primer.

### MÍCHÁNÍ

Použijte nízkootáčkové míchadlo (max. 500 ot/min.) a míchejte, dokud není směs zcela homogenní (min. 2 minuty). Po rozmíchání nechte směs 1 minutu odstát a znovu krátce promíchejte.

### APLIKACE

SikaCeram®-213 Extra se na podklad aplikuje pomocí vhodné zubové stěrky v takovém množství, které zajistí plně pokrytí zadní strany obkladu či dlažby. Nejdříve se

hladkou stranou stěrky nanese malé množství lepidla, potom se nanese zubovou stranou požadované množství, které je závislé na druhu a velikosti obkladového prvku. Pro lepení obkladů a dlažeb ve venkovních prostředí nebo pro lepení velkoformátových prvků nanášejte tenkou vrstvu lepidla i na zadní stranu obkladových prvků (tzv. buttering-floating).

### ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ

Veškeré použité nářadí ihned po aplikaci omyjte vodou. Vytvrzený materiál lze odstranit pouze mechanicky.

### PLATNOST HODNOT

Veškeré technické údaje uvedené v tomto produktovém listu vycházejí z laboratorních zkoušek. Z důvodu okolností, jež nejsme schopni ovlivnit, mohou být skutečně naměřené hodnoty odlišné.

### MÍSTNÍ OMEZENÍ

Upozorňujeme, že v důsledku zvláštních místních předpisů se mohou účinky výrobku v jednotlivých zemích lišit. Přesný popis možných způsobů použití naleznete v místním produktovém listu.

## ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

### SMĚRNICE (EC) NO 1907/2006 - REACH

Informace a pokyny týkající se bezpečné manipulace, skladování a likvidace chemických výrobků najdete v aktuálním vydání Bezpečnostního listu, který obsahuje také fyzikální, ekologické, toxikologické a ostatní údaje týkající se bezpečné manipulace s výrobkem.

## PRÁVNÍ DODATEK

Informace a zejména doporučení k aplikaci a použití výrobků společnosti Sika koncovými uživateli jsou poskytovány v dobré víře na základě stávajících znalostí a zkušeností společnosti Sika s těmito výrobky za předpokladu řádného skladování, nakládání a používání za běžných podmínek v souladu s doporučeními společnosti Sika. V praxi nelze vzhledem k rozdílům v materiálech, podkladech a ve skutečných podmínkách v daném místě dovozovat z těchto informací ani z písemných doporučení či jiného poskytnutého poradenství žádnou záruku za prodejnost či vhodnost k určitému účelu ani žádnou odpovědnost vyplývající z jakéhokoli právního vztahu. Uživatel výrobku musí předem vyzkoušet, zda je výrobek vhodný pro zamýšlené použití a účel. Společnost Sika si vyhrazuje právo změnit vlastnosti svých výrobků. Je nutné respektovat majetková práva třetích osob. Veškeré objednávky přijímáme v souladu s Obchodními a dodacími podmínkami v platném znění. Uživatelé jsou vždy povinni prostudovat si poslední verzi produktového listu k danému výrobku, jehož kopie zašleme na vyžádání nebo jsou k dispozici na [www.sika.cz](http://www.sika.cz).

Sika CZ, s.r.o.  
Bystrcká 1132/36  
CZ-624 00 Brno  
tel: +420 546 422 464  
[sika@cz.sika.com](mailto:sika@cz.sika.com)  
[www.sika.cz](http://www.sika.cz)



SikaCeram-213Extra\_cs\_CZ\_(03-2017)\_1\_1.pdf

Produktový list  
SikaCeram®-213 Extra  
března 2017, Verze 01.01  
020404020010000452