

Bona H660 Objekt

Technický list

Pokládka



Samonivelační cementová stěrková hmota speciálně určena pro použití pro mozaikové, vícevrstvé, masivní a hotové parkety v komerčních prostorách /objektech.

- Ideální pro větší plochy a prostory / objekty
- Vynikající vyrovnávací schopnost
- Bez pnutí
- Po 24 hodinách možno pokrýt povrch (tloušťka vrstvy do 3 mm)
- Možná tloušťka vrstvy 3 až 30 mm
- Vhodná na podlahové vytápění

Technická data

Báze:	polymerem modifikovaný cement
Barva:	šedá
Spotřeba:	1,7 kg/m ² /1 mm
Doba zpracování:	15-20 min.
Teplota při zpracování:	teplota vzduchu: min. 18°C teplota podlahy: min. 15°C, při podlahovém topení nemá překročit 20°C, relativní vlhkost vzduchu: max. 70%.
Možnost prvního vstoupení:	po cca 2-4 hod.
Pokládka:	po cca 24 hod. při tloušťce vrstvy do 3 mm, při vyšší tloušťce vrstvy nejméně 48 hod, pro každý cm 1 týden (=3,0CM-%)
Kód GIS:	ZP1
Čistící prostředek:	voda (pro nevytvrzený materiál)
Trvanlivost a podmínky skladování:	v neotevřených originálních obalech min. 6 měsíců od data výroby. Skladujte v neotevřeném obalu na chladném a suchém místě při teplotách nad +5°C a pod +30°C.
Balení:	25 kg papírové pytle (42 na paletě)



Příprava podkladu

Podklad musí odpovídat požadavkům DIN 18356 (ČSN 74 4505). Kromě jiného musí být rovný, trvale suchý, čistý, bez trhlin, pevný v tahu a tlaku, ne příliš hladký a ne příliš drsný. Případně musí být podklad odborně upravený. Podklad ošetřete pomocí penetrace Bona D510, D530 (ne pro potěr kalcium sulfát) nebo R410 (je nezbytné jej vždy zapískovat). Větší nerovnosti podkladu, díry apod. lze vyrovnat stěrkou Bona H610.

Vhodné podklady (event. s podlahovým topením) jsou:

- Cementové potěry (CT) podle normy EN13813
- Potěry na bázi síranu vápenatého (anhydritu) (CA) podle EN 13813
- Litý asfaltový potěr (AS) podle normy EN 13813 ne tlustší než 5 mm
- Beton (tryskání nebo broušení je vždy nutné)

Aplikace

Teplota vzduchu při práci: min +10°C.

Do čisté nádoby dejte čistou, studenou vodu. Potom postupně přidávejte prášek stěrky a přitom pomalu míchejte hmotu (nejlépe s míchadlem). Rozmíchejte tak, aby se netvořily hrudky. Směs by měla mít jednotnou barvu. Hmotu naneste na podklad během doby zpracovatelnosti (15-20 min.). Použijte plochou zednickou hladicí lžící, ocelovou ozubenou stěrku nebo podobný nástroj. Po aplikaci vrstvy v tloušťce větší než 5 mm je dobré provést odvodušnění pomocí jehlového válce. Pokládka je možná po 24 hod při tloušťce vrstvy do 3 mm. Při vyšší tloušťce vrstvy je doba ještě vyšší (10 mm = 7 dní).

Umyjte nářadí a ruce vodou, zatímco materiál není vytvrzený.

Poměr míchání:

5 litrů čisté studené vody na 25 kg stěrkové hmoty Bona H660.

Spotřeba:

Cca 1,7 kg/m²/1 mm

Dbejte na to, aby vytvrzovací vrstva byla chráněna před teplem (např. vysoké pokojové teploty, intenzivní sluneční světlo) a průvanu. Viz také návod k použití poskytnutých výrobcem parket.

Bezpečnost:

Výrobek obsahuje cement, může vyvolat alergickou reakci. Zdraví škodlivý při vdechování, dráždí oči a kůži. Uchovávejte mimo dosah dětí. V případě kontaktu s očima, okamžitě důkladně vypláchněte vodou a

AKTUALIZACE 3/ 2013

Tento technický list nahrazuje všechny předešlé verze.

Bona[®]

Distributor: Bona CR, spol.s r.o., Obchodní 132, Cestlice, www.bona.com, bonacr@bona.com
tel. CR: +420 211 153 340, tel. SR: +421 265 457 161, fax: +420 211 153 349

Bona H660 Objekt

Technický list

Pokládka

vyhledejte lékařskou pomoc. Při styku s kůží okamžitě vymyjte velkým množstvím vody a mýdla. Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle/obličejový štít.

R-věty:

R36/38: Dráždí oči a kůži.

R41: Nebezpečí vážného poškození očí.

S-věty:

S2: Uchovávejte mimo dosah dětí.

S22: Nevdechujte prach.

S26: Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.

S28: Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím ... (vhodnou kapalinu specifikuje výrobce)

Podrobnější informace o výrobku naleznete v našem bezpečnostním listu.

Bona zodpovídá pouze za dodaný výrobek, nemůže být zodpovědná za instalaci produktu. V případě pochybností udělejte vlastní zkoušku. Dodržujte též pokyny dalších technických listů firmy Bona.

Upozornění

Předkládané návrhy a doporučení jsou pečlivě zpracovány na základě našich všeobecných obchodních podmínek a informací, které máme k dispozici. Údaje o složení a zpracování vycházejí z našich nejlepších vědomostí, avšak nekladou si nároky na úplnost a neosvobozují od vlastní kontroly návrhů a produktů z hlediska vhodnosti pro předpokládané použití (např. provedení zkušebních ploch podle DIN 18356). Předpokládá se respektování pokynů uvedených na obalu, etiketách, v technických informačních listech, návodech k obsluze a zpracování, označení a příslušných technických směrnících a normách i pokynech pro provádění prací průmyslovými zpracovateli podle příslušných předpisů.

Vydáním tohoto pokynu ztrácí platnost všechny předchozí informace o tomto produktu (stav 01.07.2008)

Telefonní číslo servisu: 0180/4266 283 - D
800 100 103 - CZ

AKTUALIZACE 3/ 2013

Tento technický list nahrazuje všechny předešlé verze.

Distributor: Bona CR, spol.s r.o., Obchodní 132, Cestlice, www.bona.com, bonacr@bona.com
tel. CR: +420 211 153 340, tel. SR: +421 265 457 161, fax: +420 211 153 349

Bona[®]