



Technický list 06.73p **Jádrová omítka**

Výrobek je univerzální suchá jádrová omítka určená k přímému použití, na panelové povrchy a pro základní omítku, která se používá především pro úprav zdí, pro opravy starých omítek nebo na povrchy jako jsou cihly, beton, pórobeton. Splňuje všechny parametry dle EN 998-1 dle požadavků na omítkovinu třídy GP.

Vlastnosti

- Zrnitost 0 až 2 mm
- Vnitřní a vnější prostředí
- Základní vrstva pro štukové omítky
- Odolná vodě a mrazu
- Snadná aplikace

Použití

- Pro interiéry a exteriéry
- Pro rekonstrukce panelových bytů
- Vhodná pro vytváření podkladu pod štukové omítky
- Pro nanášení na povrchy jako je beton, pórobeton a cihla
- Stěny a stropy
- Vhodná pro ruční zpracování
- Pro omítání všech stavebních podkladů (vždy penetrovat)

Balení pytel 25 kg,
Barva šedobílá,

Technické údaje

Základ	-	Křemenný písek, vápenný hydrát, cement	
Zrnitost	mm	0 až 2	
Tloušťka vrstvy	mm	2 až 20	
Aplikační teploty	°C	od +5 až 25°C	
Objemová hmotnost	kg/m ³	1600	
Pevnost v tlaku	třída	CS I	
Tepelná vodivost	(λ10,dry)	0,60 W/m.k	
Součinitel difúzního odporu vodní páry	μ	15/35	
Třída permeability vody v kapalně fázi	-	W ₀ - NPD	ČSN EN 1062-1 tab.5
Provádění následných vrstev (např. štuk)	týdny	po 2.	Při nižší teplotě se doba prodlužuje
Přídržnost k podkladu	MPa	≥ 0,2 (N/mm ²) beton	dle ČSN 73 2577
Součinitel mrazuvzdornosti	10 cyklů	0,75	ČSN 72 2452
Spotřeba	kg/m ²	cca. 17kg při 10 mm tloušťky	
Čas zrání	dny	1mm za 1den (při teplotě 20°C)	
Poměr ředění	l/kg	Poměr ředění na obale výrobku	
Skladovatelnost	měsíce	Datum výroby a spotřeby uveden na obale výrobku	při teplotách od +5°C do +25°C, nesmí zmrznout!!!

Údaje o zápisu do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl B, vložka 2951

Den Braven Czech and Slovak a.s.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100



Technický list 06.73p **Jádrová omítka**

Omezení	Nepoužívat při teplotách pod +5°C a přímého slunečního záru – chránit před rychlým vysušením (viz. tabulka aplikační teploty). Nepoužívat na kovové, plastové podklady a podklady na bázi dřevní hmoty. Dodatečné přidávání kameniva, pojiva a přísad k hotové směsi nebo její prosévání je nepřipustné.
Podklad	Podklad je nutné před aplikací zbavit všech nečistot, mastnoty a prachu. Vychnívající kovové prvky je nutno opatřit antikoročním nátěrem. U savých podkladů a také u velmi hladkých panelů přistoupíme k penetraci podkladu produkty S2802A Penetrace stavebních podkladů nebo S2802A Příměs stavebních směsí zředěnou s vodou v poměru dle návodu na designu výrobku. Penetrace musí řádně zaschnout.
Pokyny	Je nutné použít pitnou vodu nebo vodu splňující požadavky ČSN EN 1008 v množství (viz. obal). Suchá směs se smíchá s vodou. Pro rozmíchání malty použít nejlépe vrtačku s nástavcem (míchadlem) a rozmíchat v homogenní hladkou hmotu. Nesmí se vytvořit hrudky. Po rozmíchání se lepící malta nechá 5 – 10 minut odstát, poté se krátce promíchá a může se aplikovat. Maltu nahazujte na stěnu v ploše 1-2 m ² , plochu poté srovnejte stahovací latí. Maximální tloušťka vrstvy je 20 mm. Před následnými pracemi doporučujeme nechat povrch vyzrát minim. 2 týdny. Vnější omítka nesmí zůstat v žádném případě dlouhodobě neošetřena.
Čištění	Materiál: ihned vodou Ruce: mýdlo a voda, reparační krém na ruce.
Bezpečnost	Viz «Bezpečnostní list 00.00p».
Aktualizace	Aktualizováno dne: 25.01.2016 Vyhотовeno dne: 25.01.2016

Výrobek je v záruční době konformní se specifikací. Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na našich vlastních zkušenostech, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivá a přesná. Přesto firma nemůže znát nejrůznější použití, kde a za jakých podmínek bude výrobek aplikován, ani použité metody aplikace, proto neposkytuje za žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací, co se týče vhodnosti výrobků pro určitá použití ani na postupy použití. Výše uvedené údaje jsou všeobecné povahy. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení.

Údaje o zápisu do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl B, vložka 2951

Den Braven Czech and Slovak a.s.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100