



Technický list 06.70p **Vnitřní a vnější štuková omítka DB II**

Výrobek je univerzální suchá štuková omítka určená k přímému použití pro tenkovrstvé omítky, na panelové povrchy a pro štukování na základní jádrovou omítku, která se používá především pro zhotovení finálních úprav zdí, pro opravy starých omítek nebo na povrchy jako je hladký beton, pórobeton a sádrokarton. Tato omítka vyniká svým dokonalým vyhlazením. Je přetíratelná disperzními barvami. Splňuje všechny parametry dle EN 998-1 dle požadavků na omítkovinu třídy GP.

Vlastnosti

- Zrnitost 0,6 mm
- Vnitřní a vnější prostředí
- Na přesné zdivo a jádrové omítky
- Jemný prodyšný štuk
- Stěny a stropy
- Odolná vodě a mrazu
- Snadná aplikace

Použití

- Pro interiéry a exteriéry
- Pro rekonstrukce panelových bytů po odstranění tapet, při opravách stěn nebo při opravách starých omítek před malováním
- Při dokončovacích pracích po zaschnutí jádrových omítek
- Pro nanášení na povrchy jako je hladký beton, pórobeton a sádrokarton, na jádrové omítky
- Stěny a stropy
- Na přesné zdivo

Balení pytel 25 kg,
Barva šedobílá,

Technické údaje			
Základ	-	Křemenný písek, vápenný hydrát, cement	
Zrnitost	mm	0,6	
Tloušťka vrstvy	mm	1 - 5 (doporučená 3 mm)	
Tepelný rozsah použití	°C	od +5 až 25°C	
Objemová hmotnost	kg/m ³	1596	
Pevnost v tlaku	třída	CS II	
Tepelná vodivost	(λ10,dry)	0,50 W/m.k	
Součinitel difúzního odporu vodní páry	μ	13	
Třída permeability vody v kapalné fázi	-	W ₀ - NPĐ	ČSN EN 1062-1 tab.5
Provádění nátěrů	týdny	po 2.	Při nižší teplotě se doba prodlužuje
Přídržnost k podkladu	MPa	≥ 1,0 (N/mm ²) beton	dle ČSN 73 2577
Součinitel mrazuvzdornosti	10 cyklů	0,75	ČSN 72 2452
Spotřeba	kg/m ²	1,5 – 2,0	
Poměr ředění	l/kg	Poměr ředění na obale výrobku	
Skladovatelnost	měsíce	Datum výroby a spotřeby uveden na obale výrobku	při teplotách od +5°C do +25°C, nesmí zmrznout!!!
Omezení	Nevhodné používat při teplotách pod +5°C a přímého slunečního záru – chránit před rychlým vysušením (viz. tabulka aplikační teploty).		

Údaje o zápisu do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl B, vložka 2951

Den Braven Czech and Slovak a.s.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100



Technický list 06.70p **Vnitřní a vnější štuková omítka DB II**

- Podklad** Musí být čistý, suchý, pevný, bez volných částic prachu, mastnot a oleje. Podklad je nutné před aplikací vyrovnat a vyspravit obvyklým způsobem (zatmelit větší díry a spáry, odstranit nežádoucí výstupky, zbravit podklad všech nečistot, mastnoty a prachu). Vyčnívající kovové prvky je nutno opatřit antikorozním nátěrem. U savých podkladů a také u velmi hladkých panelů přistoupíme k penetraci podkladu disperzí S2802A.
- Pokyny** Směs je nutno krátce promíchat, popřípadě zvlhčit vodou. Podklad je třeba vyrovnat obvyklým způsobem. U panelové výstavby je to zejména zacelení spár, dále odstranění nežádoucích výstupků a prachu. Vyčnívající kovové prvky je nutno chránit antikorozním nátěrem. Před vlastním nanášením je nutno savý podklad zvlhčit. Velmi hladké betonové, savé pórobetonové a sádkartonové povrchy je nutno penetrovat Penetrací S2802A nebo Příměsí do stavebních hmot S2802A zředěnou s vodou v poměru dle návodu na design výrobku. Penetrace musí zaschnout. Štuk se nanáší v tenké vrstvě na zdi a stropy pomocí zednické nerezové stěrky směrem ze zdola nahoru. Po částečném zatuhnutí nanesené hmoty se celková plocha vyhladí krouživými pohyby pomocí molitanového nebo filcového hladítka. Před malířskými pracemi doporučujeme nechat povrch vyzrát minim. 2 týdny.
- Čištění** Materiál: ihned vodou
Ruce: mýdlo a voda, reparační krém na ruce.
- Bezpečnost** Viz «Bezpečnostní list 06.70p».
- Aktualizace** Aktualizováno dne: 01.08.2014 Vyhotoveno dne: 28.07.2014

Výrobek je v záruční době konformní se specifikací. Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na našich vlastních zkušenostech, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivé a přesné. Přesto firma nemůže znát nejrůznější použití, kde a za jakých podmínek bude výrobek aplikován, ani použité metody aplikace, proto neposkytuje za žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací, co se týče vhodnosti výrobků pro určitá použití ani na postupy použití. Výše uvedené údaje jsou všeobecné povahy. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení.

Údaje o zápisu do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl B, vložka 2951

Den Braven Czech and Slovak a.s.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100