



SCHÖNOX® KH



Syntetická pryskyřičná disperze bez obsahu rozpouštědel

SCHÖNOX KH je penetrace odolná proti zmýdelnění, sloužící ke snížení savosti a zvýšení adheze cementových podkladů a rovněž k ochraně sádrových podkladů proti vlhkosti. Pro vnitřní i vnější použití.



Vlastnosti výrobku

- EMICODE EC 1PLUS: velmi nízké emise PLUS
- RAL UZ 113: Ekologický díky nízkým emisím
- bez obsahu rozpouštědel podle TRGS 610
- zasychá do elastické syntetické pryskyřičné vrstvy
- na stěny a na podlahy
- nízká spotřeba / vysoká kryvost
- vhodný pro použití na systémy podlahového vytápění
- krátká čekací doba
- lze použít téměř na všechny podklady
- odolný proti zmýdelnění
- snadno aplikovatelný
- koncentrát, může být ředěn vodou
- vylepšuje pevnost uchycení
- váže zbytkový prach
- slabý zápach

Aplikace

SCHÖNOX KH je vhodný:

- jako kontaktní penetrace pod SCHÖNOX lepidla na obklady a dlažbu a samonivelační stěrky
- jako penetrace pro snížení savosti
- vytváří sorbent v kombinaci s SCHÖNOX PL, SCHÖNOX PL PLUS, SCHÖNOX FPL PLUS, SCHÖNOX SEZ, SCHÖNOX SEB, nebo portlandským cementem.

Podklady

SCHÖNOX KH je vhodný na:

- beton
- cementové a rychle tvrdnoucí cementové potěry
- potěry na bázi síranu vápenatého
- sádrová omítka (podle EN 13279-1)
- cementová omítka, vápenocementová omítka (CS I - CS IV podle EN 998-1)
- sádkartonové a sádrovláknité desky
- suché potěry
- dřevěné podklady

Požadavky na podklad

- Vyschlý podklad musí vykazovat dostatečnou pevnost, únosnost a stabilitu
- Z podkladu odstraňte zbytky prachu, špíny, oleje, tuku a volných částic, které snižují adhezi.
- Nesoudržné vrstvy nebo všechny "drolivé" části podkladu je nutné mechanicky odstranit např. broušením, tryskáním nebo frézováním.
- Platí požadavky příslušných platných norem, směrnic a technických listů.

Poměr míchání

■ normálně savé podklady, jako:

- cementové potěry a rychletvrdnoucí cementové potěry

1 kg SCHÖNOX KH : 5 l vody

- Beton

1 kg SCHÖNOX KH : 3 l vody

■ Podklady na bázi síranu vápenatého, jako:

- potěry na bázi síranu vápenatého
- sádrová omítka

1 kg SCHÖNOX KH : 1 l vody

■ Lepicí předběžný nátěr:

1 kg SCHÖNOX KH : 1 l vody

■ Pro dřevěné podklady:

- Dřevotřískové nebo OSB desky

SCHÖNOX KH aplikujte neředěný.

■ Spojovací můstek:

Poměr míšení podle specifikací, uvedených v technickém listu výrobků, vhodných pro přípravu lepicích kaší

Doporučený způsob práce

- SCHÖNOX KH je speciální penetrace s velmi nízkými emisemi a před použitím se musí promíchat nebo protřepat.
- Zředte SCHÖNOX KH čistou studenou vodou.
- Naneste na suchý podklad pomocí vhodného nástroje, například válečku, štětce nebo kartáče. Zabraňte vzniku kaluží.
- Před nanesením lepicí kaše rovnoměrně navlhčete.

Technické údaje

- Základ: syntetická pryskyřice
- Barva: světlemodrá
- Hustota: 1,04 kg/l
- Skladovací teplota: ne nižší než + 5 °C
- Pracovní teplota a teplota podkladu: ne nižší než + 5 °C
- Spotřeba materiálu/pokrytí: 40 - 100 g/m² v závislosti na savosti podkladu, nanášecím nástroji a míchacím poměru.
- Čekací doba:
 - přibl. 10 minut na cementových podkladech (cementových potěrech, betonu)
 - cca 30 minut na málo savé podklady
 - přibl. 2 hodin na dřevěných podkladech a dřevotřískových deskách
 - přibl. 24 hodin na podkladech na bázi síranu vápenatého (nepropouštějících vlhkost)

Všechny hodnoty jsou jen přibližné, podléhají místním klimatickým odchylkám.



SCHÖNOX® KH

- S lepicími kašemi SCHÖNOX KH pracujte za mokra.
- Nástroje ihned po použití omyjte vodou.

Balení

- 10,0 kg plastový kanistr (světlemodrý)
- 5,0 kg plastový kanistr (světlemodrý)
- 1,0 kg plastová láhev (bílá, 12 lahví v krabici)

Skladování

- SCHÖNOX KH skladujte na chladném a suchém místě, kde nemrzne.
- Skladovatelnost 1 rok (v uzavřeném obalu).
- Otevřená balení musejí být ihned po použití uzavřena a spotřebována co nejdříve.
- Materiál smíchaný s vodou se musí spotřebovat do 1 týdne.

Likvidace

- Obaly úplně vyprázdněte a zlikvidujte v souladu s předpisy.
- Při likvidaci zbytků výrobku se řiďte místní legislativou.
- Nevylévejte do kanalizace, vody a půdy.

EMICODE

- EC 1^{PLUS}: velmi nízký obsah emisí

GISCODE

- D1 - disperzní lepidla a penetrace bez obsahu rozpouštědel

Pokyny

- Nástroje ihned očistěte ve vodě s malým povrchovým napětím.
- Je nutné se řídit technickým listem TKB "Technische Beschreibung und Verarbeitung von Bodenspachtelmassen"
- Platí požadavky příslušných platných norem, směrnic a technických listů.
- Složení:
 - Polyakrylátová disperze
 - Příspěvky
 - konzervační látky na bázi benzo-/methyl-lizotiazolinonů

Toxikologické informační středisko, informace pro alergické osoby na tel.: +420 224 91 92 93.

- Uchovávejte mimo dosah dětí.
- Během aplikace a v době schnutí zajistěte dobrou ventilaci vzduchu.
- Při práci s produktem nejezte, nepijte a nekuřte.
- V případě kontaktu s očima nebo kůží, okamžitě opláchněte velkým množstvím vody.

Uvedené informace, zvláště rady pro zpracování a použití našich výrobků, jsou založeny na našich znalostech z oblastí vývoje chemických produktů a dlouholetých zkušenostech s aplikacemi v praxi při standardních podmínkách a řádném skladování a používání. Vzhledem k rozdílným podmínkám při zpracování a dalším vnějším vlivům, k četnosti výrobků, různému charakteru a úpravě podkladů, nemusí být postup na základě uvedených informací, ani jiných psaných či ústních doporučení, vždy zárukou uspokojivého pracovního výsledku. Veškerá doporučení firmy Sika CZ, s.r.o. jsou nezávazná. Aplikátor musí prokázat, že předal písemně včas a úplné informace, které jsou nezbytné k řádnému a úspěšnému zaručujícímu posouzení firmou Sika. Aplikátor musí přezkoušet výrobky, zda jsou vhodné pro plánovaný účel aplikace. Především musí být zohledněna majetková práva třetí strany. Všechny námi přijaté objednávky podléhají našim aktuálním „Obchodním podmínkám“. Ujistěte se prosím vždy, že postupujete podle nejnovějšího vydání technického listu výrobku. Ten je spolu s dalšími informacemi k dispozici na našem technickém oddělení nebo na www.sika.cz



Společnost Sika CZ, s.r.o. má zavedený systém kvality a environmentálního managementu podle ČSN ISO 9001 a 14001.

Sika CZ, s.r.o.

Bystrcká 1132/36

624 00 Brno

Tel: +420 546 422 464

Fax: +420 546 422 400

E-mail: sika@cz.sika.com

<http://www.schonox.cz>