



SCHÖNOX® WD FLEX

Snadno použitelná vodoodpudivá flexibilní spárovací hmota

pro úzké spáry podle DIN 18 352. Pro spárování obkladů a dlaždic z kamene a kameniny ve vnitřním i vnějším prostředí na stěnách i na podlahách.



Vlastnosti výrobku

- EMICODE EC 1PLUS: velmi nízké emise PLUS
- splňuje požadavky CG2 WA podle EN 13888
- voděodolný
- odolný proti mrazu
- kašovitá konzistence
- velmi vláčné při zpracování
- velmi jemný vizuální vzhled
- odpuzuje vodu (ve srovnání se standardní spárovací hmotou)
- odolný znečištění (ve srovnání se standardní spárovací hmotou)
- vylepšený syntetickými pryskyřicemi
- vysoký stupeň vyplnění
- vysoká přídržnost k bokům
- vhodný pro podlahové vytápění
- vytvrzuje bez trhlin
- nízký obsah chromu podle REACH

Aplikace

SCHÖNOX WD FLEX je vhodný pro spárování:

- dlaždice z pálené hlíny
- pálená hlína
- kameninové dlaždice s nasákavostí vody > 3 %
- přírodní kámen necitlivý na barevné změny

SCHÖNOX WD FLEX je vhodný pro spárování:

- na stěny a podlahy pro vnitřní i vnější použití
- SCHÖNOX WD FLEX neobsahuje křemičitý písek a je rovněž vhodný pro spárování keramiky s citlivým povrchem. Na plochy často čištěné kyselými čisticími prostředky použijte SCHÖNOX CF DESIGN .

Při spárování protiskluzných a drsných podlah je nutné zbytkový výkvět pečlivě odstranit, dokud je ještě čerstvý (provedte zkušební spárování a zkušební čištění).

V případě krytin s otevřenými póry mohou v mikropórech na povrchu desek ulpívat barevné pigmenty. Je nutné vyhýbat se silnému barevnému kontrastu mezi obklady a spárovací hmotou.

Pokud nejsou na obalu uvedeny žádné informace o spárování nebo předběžné úpravě obkladů, doporučujeme zeptat se výrobce na předběžnou úpravu při výrobě. Pokud při výrobě nedochází k žádné předběžné úpravě nebo v případě pochybností je nutné provést zkušební spárování, případně požádat výrobce čistícího prostředku o rady ohledně spárování či impregnace.

Pro pokládku a spárování skleněných mozaik v parních lázních doporučujeme použít epoxidové pryskyřičné lepidlo a spárovací maltu SCHÖNOX CF DESIGN.

Požadavky na podklad

- Hrany dlaždic musí být čisté a zbavené oddělovacích látek.
- Ihned po pokládce proveďte rovnoměrné vyplnění spár na sílu dlaždice.
- Okamžik pro spárování dlaždic pokládaných metodou do tenkého lože závisí na použitém lepidle pro tenkovrstvé lepení a pohybuje se mezi 3 a 24 hodinami.
- Při použití metody pokládky do silného lože musí být lepidlo dostatečně vytvrzené a vyschlé.
- Platí požadavky normy DIN 18 352.

Poměr míchání

- Na 15,0 kg SCHÖNOX WD FLEX 4,2 l vody
- Na 5,0 kg SCHÖNOX WD FLEX 1,3 - 1,4 l vody

Doporučený způsob práce

- Použijte čistou nádobu a přidejte SCHÖNOX WD FLEX do čisté studené vody. Promícháním vznikne homogenní směs. Doporučujeme použít míchadlo s 600 ot/min.

Technické údaje

- Doba zpracovatelnosti: cca 2 hod. při +20 °C
- Pochozí: cca po 12 hodinách
- Plně zatížitelný: asi po 7 dnech
- Pracovní teplota: ne nižší než +5 °C
- Šířka spáry: od 1 mm do 6 mm
- Spotřeba materiálu: 0,3 - 0,8 kg/m², v závislosti na velikosti dlaždic a velikosti spár
- Barva: dodává se v různých odstínech
- Teplotní odolnost: od -20 °C až do +80 °C

SCHÖNOX® WD FLEX

- Spárovací malta v kašovitě konzistenci se vpravuje hluboko do spáry pomocí gumové stěrky nebo spárovacího hladítka.
- Abyste docílili optimálního vyplnění spár, spárování opakujte a zabraňte zaprášení spár.
- Poté, co spárovací malta začne tuhnout (vyzkoušejte prstem), použijte k omytí molitanové hladítka.
- Pro čisté a rychlé spárování doporučujeme používat spárovací sadu.
- Pro spárování málo savých dlaždic (slinitá keramika > 3 %) snižte množství záměsové vody.

Balení

- 15,0 kg papírový pytel
- 5,0 kg PE-Alu sáček (4 ks v krabici)

Skladování

- SCHÖNOX WD FLEX skladujte na chladném a suchém místě.
- 15,0 kg papírový pytel, skladovatelnost 18 měsíců.
- 5,0 kg PE-Alu sáček, skladovatelnost 24 měsíců
- Otevřená balení musejí být ihned po použití uzavřena a spotřebována co nejdříve.

Likvidace

- Obaly úplně vyprázdněte a zlikvidujte v souladu s předpisy.
- Při likvidaci zbytků výrobku se řiďte místní legislativou.

EMICODE

- EC 1^{PLUS}: velmi nízký obsah emisí

GISCODE

- ZP1 - výrobky obsahující cement s nízkým obsahem chromu

EDP - vlastní prohlášení

SCHÖNOX GmbH prohlašuje jako člen společnosti Deutsche Bauchemie a Industrieverband Klebstoffe že výrobek splňuje kritéria pro modifikované minerální malty skupiny 1.

Environmentální prohlášení o produktu
dle ISO 14025 a EN 15804

Vlastník prohlášení

FEICA - Evropská asociace pro tmelení a lepení v průmyslu

Editor

Institut für Bauen und Umwelt e.V. (IBU)

Vlastník programu

Institut für Bauen und Umwelt e.V. (IBU)

Číslo prohlášení

EPD-FEI-20160017-IBG1-EN

Datum vydání

23.05.2016

Platné do

22.05.2021

Pokyny

- Světlejší barvy se mohou zašpinit rychleji než tmavší, zejména na podlaze a ve venkovním prostředí.
- Keramické krytiny během spárování a po něm chraňte proti přímému slunečnímu záření a průvanu.
- Nástroje po použití okamžitě očistěte vodou.
- Všechny hodnoty jsou jen přibližné a podléhají místním klimatickým odchylkám.
- Všechny informace platí pro standardní podmínky.
- SCHÖNOX WD FLEX obsahuje cement. Ve styku s vodou dochází k alkalické reakci, chraňte oči a kůži. Nevdechujte prach. Při kontaktu s pokožkou ihned opláchněte velkým množstvím vody. Při zasažení očí několik minut vyplachujte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Uchovávejte mimo dosah dětí.
- Nerovnoměrné působení vlhkosti, způsobené např. podkladem, maltou nebo krytinou, může způsobovat barevné odstíny ve struktuře spár. To nemá vliv na kvalitu spárovacího materiálu a pokud jsou okolní podmínky dobré, může se to do značné míry upravit. Na odchylky v barevných odstínech neposkytujeme žádnou záruku.
- Použití SCHÖNOX WD FLEX nenahrazuje potřebu použití hydroizolačních opatření.
- Při volbě spárovací hmoty vždy doporučujeme řídit se specifikacemi výrobce keramiky.

- Malé barevné odchylky jsou možné. Proto používejte pro jeden objekt jen spárovací maltu se stejným číslem šarže.
- Pro péči o spárované plochy a jejich čištění doporučujeme používat pouze neutrální čisticí prostředky. Po čištění se musí povrch opláchnout čistou vodou.
- Spárování pomocí SCHÖNOX WD FLEX není odolné proti kyselinám. Kyselé čisticí prostředky, obsahující například kyselinu citronovou, kyselinu octovou nebo jiné kyseliny, mohou způsobovat dlouhodobé poškození spárovací hmoty. Proto by se čištění mělo provádět přednostně pomocí neutrálních nebo slabě alkalických čisticích prostředků. Při používání těchto prostředků se řiďte pokyny jejich výrobců a zabraňte předávkování. Na nesprávné čištění se záruka nevztahuje.
- Plochy je nutné před čištěním pomocí kyselých čisticích prostředků namočit, aby se póry uzavřely vodou. Po čištění se plochy musí opláchnout vodou, aby se neutralizovaly.
- Plochy spárované pomocí SCHÖNOX WD FLEX lze 7 dnů po spárování čistit pomocí domácích parních čističů (bez použití brusných částic).
- Pro sprchy s volným vstupem (bez sprchové vaničky) doporučujeme použít na podlahu SCHÖNOX UF PREMIUM nebo SCHÖNOX CF DESIGN.

SCHÖNOX® WD FLEX

Uvedené informace, zvláště rady pro zpracování a použití našich výrobků, jsou založeny na našich znalostech z oblasti vývoje chemických produktů a dlouholetých zkušenostech s aplikacemi v praxi při standardních podmínkách a řádném skladování a používání. Vzhledem k rozdílným podmínkám při zpracování a dalším vnějším vlivům, k četnosti výrobků, různému charakteru a úpravě podkladů, nemusí být postup na základě uvedených informací, ani jiných psaných či ústních doporučení, vždy zárukou uspokojivého pracovního výsledku. Veškerá doporučení firmy Sika CZ, s.r.o. jsou nezávazná. Aplikátor musí prokázat, že předal písemně včas a úplné informace, které jsou nezbytné k řádnému a úspěšnému zaručujícímu posouzení firmou Sika. Aplikátor musí přezkoušet výrobky, zda jsou vhodné pro plánovaný účel aplikace. Především musí být zohledněna majetková práva třetí strany. Všechny námi přijaté objednávky podléhají našim aktuálním „Obchodním podmínkám“. Ujistěte se prosím vždy, že postupujete podle nejnovějšího vydání technického listu výrobku. Ten je spolu s dalšími informacemi k dispozici na našem technickém oddělení nebo na www.sika.cz



Společnost Sika CZ, s.r.o. má zavedený systém kvality a environmentálního managementu podle ČSN ISO 9001 a 14001.

Sika CZ, s.r.o.

Bystrcká 1132/36

624 00 Brno

Tel: +420 546 422 464

Fax: +420 546 422 400

E-mail: sika@cz.sika.com

<http://www.schonox.cz>