

Technický list
Vydání 24.09.2015
Identifikační č.:
02 02 01 01 003 0 000088 1180
Sika® FastFix-133

Sika® FastFix-133

Výplňová malta pro dlažbu a kámen

Popis výrobku Sika® FastFix-133 je 1komponentní výplňová malta s cementovým pojivem, vybranými přísadami a aditivy.

Použití Sika® FastFix-133 se používá pro vyplnění spár mezi dlažebními nebo betonovými kostky, kamene, při rekonstrukce a stavbě:

- veřejných prostorů, parkovišť, komunikací z dlažby nebo kamenných kostek, chodníků
- míst pro provoz a stání těžkých vozidel, zastávek MHD,
- zahrad, příjezdových cest, kruhových objezdů

Vlastnosti / výhody

- výborná roztékavost a samonivelační vlastnosti
- výborná přídržnost k betonu a přírodnímu kameni
- nezanechává stopy a výkvěty na povrchu kamene
- vysoká odolnost vůči mrazu a posypovým solím
- vysoké konečné pevnosti
- odolnost prostředí XF4

Zkušební zprávy

Testy TZUS České Budějovice – certifikát č. 204/C5/2015/020-033418
TZUS České Budějovice – protokol č. A 020-033579 na odolnost vůči CHRL

Údaje o výrobku

Vzhled / Barva Šedá prášková hmota.

Balení Papírové pytle po 25 kg.

Skladování

Podmínky skladování / Trvanlivost 12 měsíců od data výroby při skladování v suchém prostředí a v neporušeném originálním balení. Chraňte před mrazem, vlhkostí.

Technické údaje

Chemické složení Cement, vybrané druhy kameniva a přísad.

Objemová hmotnost ~ 2,2 kg/ l (objemová hmotnost čerstvé malty)

Doba tuhnutí

	+10 °C	+20 °C	+35 °C
Vytvrzení	~ 19 hodin	~ 10 hodin	~ 6 hodin

Zrnitost Max. velikost zrna 2,0 mm.



Mechanické / Fyzikální vlastnosti

Pevnost v tahu za ohybu

(ČSN EN 196-1)

	+10 °C	+20 °C	+30 °C
24 hodin	~3 N/mm ²	~7 N/mm ²	~7 N/mm ²
28 dnů	~7 N/mm ²	~9 N/mm ²	~9 N/mm ²

Pevnost v tlaku

(ČSN EN 196-1)

	+10 °C	+20 °C	+35 °C
24 hodin	~15 N/mm ²	~40 N/mm ²	~45 N/mm ²
28 dnů	~75 N/mm ²	~75 N/mm ²	~80 N/mm ²

Informace o systému

Skladba systému

Sika® FastFix-132 – malta pro pokládku dlažby a kamene
Sika® FasFfix-133 – výplňová malta pro spáry pro dlažbu a kámen

Aplikační podmínky

Spotřeba

1 pytel suché směsi Sika® FastFix-133 po 25 kg odpovídá cca 13 litrům čerstvé malty.

Kvalita podkladu

Podklad musí být pevný, suchý, čistý, bez prachu nebo uvolněných částí betonu, nesmí být kontaminován oleji nebo jinými látkami, které by snížily přidrženost malty.

Příprava podkladu

Povrch betonu je nutné dostatečně předmáčet čistou vodou. Na povrch betonu a v povrchových pórech se nesmí vyskytovat vrstvička vody.

Teplota prostředí

+5 °C min. / +35 °C max.

Teplota podkladu

+5 °C min. / +35 °C max.




Aplikace

Dávkování vody

~ 3,0 litry vody na 25 kg pytel.

Míchací nářadí

Elektrické míchadlo s nízkými otáčkami (max. 500 ot./min.).

Postup aplikace	<p>Odpovídající množství vody nalijte do čisté míchací nádoby a za pomalého míchání přidávejte suchou směs. Míchejte elektrickým míchadlem s nízkými otáčkami (max. 500 ot./min.) po dobu minimálně 2 až 3 minut do dosažení hladké a jednotné konzistence.</p>  <p>1. Vyplňte spáry do přebytku (přetečení)</p>  <p>2. Odstraňte přebytečný materiál spláchnutím. Očistěte dlažbu / kámen pomocí nízkotlakého vodního paprsku. Dávejte pozor, abyste nevytlačili čerstvý materiál ze spár.</p>  <p>3. Po plném vytvrzení materiálu ve spárách dokončete čištění pomocí vysokotlakého vodního tryskání.</p>
Čištění nářadí	<p>Veškeré pracovní a míchací nástroje očistěte ihned po aplikaci vodou. Vytvrzená hmota lze odstranit pouze mechanicky.</p>
Doba zpracování	<p>~ 1 hodina při +20 °C</p>
Počátek tuhnutí	<p>Po době tuhnutí materiálu chraňte čerstvě nanesenou maltu před vlhkostí, deštěm a mrazem.</p>
Zatěžování provozem	<p>Zatížení povrchu je možné po (při +20 °C): ~ 24 hodin pro pěší provoz ~ 48 hodin automobilovou dopravu</p>
Platnost hodnot	<p>Hodnoty a data uvedená v tomto technickém listu jsou založena na výsledcích laboratorních testů. Tyto hodnoty se mohou při aplikaci v praxi lišit, což je mimo naši kontrolu.</p> <p>Detailní informace o zdravotní závadnosti a bezpečnosti práce jsou spolu s bezpečnostními informacemi (např. fyzikálními, toxikologickými a ekologickými daty) uvedeny v bezpečnostním listu.</p> <p>Aktuální technické a bezpečnostní listy, Prohlášení o shodě, Certifikáty najdete na internetové adrese www.sika.cz.</p>
Bezpečnostní předpisy	<p>Ochranná opatření</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Při zpracování je nutné dodržovat bezpečnostní pokyny, platné předpisy příslušných úřadů o ochraně zdraví při práci. ▪ Při aplikaci používejte ochranný oděv, brýle a rukavice. ▪ Podrobnější údaje týkající se hygieny a bezpečnosti práce, ochrany životního prostředí jsou uvedeny v Bezpečnostním listu. ▪ Odstraňování odpadu - Odpad dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech. ▪ Odpad odvézt na skládku stavebního odpadu nebo předejte odborné firmě k likvidaci. Fólie je možné recyklovat.
Místní omezení	<p>V závislosti na specifických místních omezeních se mohou výsledné vlastnosti tohoto výrobku v různých zemích lišit. Vždy se řiďte informacemi uvedenými v platném Technickém listu.</p>

Ekologie, ochrana zdraví a bezpečnostní předpisy

Bezpečnostní list odpovídá požadavkům EC-Regulation 1907/2006, článek 31 a je nutné ho poskytnout příjemci nebo dopravci, neboť výrobek splňuje kritéria pro klasifikaci jako nebezpečný.

REACH

Následující informace musí být poskytnuty automaticky a bez vyžádání profesionálním uživatelům a distributorům v jakékoli zemi, ve které je platné nařízení REACH (čl. 33.1):

Nařízení Evropské unie o chemických látkách a jejich bezpečném používání (REACH: EC 1907/2006)

Tento výrobek je předmět nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH). Neobsahuje žádné látky, které by mohly být uvolněny z výrobku za běžných nebo rozumně předvídatelných podmínek použití. Z tohoto důvodu nejsou žádné požadavky na registraci látek ve výrobcích, spadající pod článek 7.1.

Na základě našich současných znalostí, tento výrobek neobsahuje SVHC (látky vzbuzující mimořádné obavy), z kandidátní listině zveřejněné Evropskou agenturou pro chemické látky v koncentracích nad 0,1% (w / w).

Doprava

Výrobek není klasifikován jako nebezpečný pro přepravu.

Odstraňování odpadu

Odstraňování odpadu - Odpad dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění.

Právní dodatek

Uvedené informace, zvláště rady pro zpracování a použití našich výrobků, jsou založeny na našich znalostech z oblasti vývoje chemických produktů a dlouholetých zkušenostech s aplikacemi v praxi při standardních podmínkách a řádném skladování a používání. Vzhledem k rozdílným podmínkám při zpracování a dalším vnějším vlivům, k četnosti výrobků, různému charakteru a úpravě podkladů, nemusí být postup na základě uvedených informací, ani jiných psaných či ústních doporučení, vždy zárukou uspokojivého pracovního výsledku. Veškerá doporučení firmy Sika CZ, s.r.o. jsou nezávazná. Aplikátor musí prokázat, že předal písemně včas a úplné informace, které jsou nezbytné k řádnému a úspěšnému zaručujícímu posouzení firmou Sika. Aplikátor musí přezkoušet výrobky, zda jsou vhodné pro plánovaný účel aplikace. Především musí být zohledněna majetková práva třetí strany. Všechny námi přijaté objednávky podléhají našim aktuálním „Všeobecným obchodním a dodacím podmínkám“. Ujistěte se prosím vždy, že postupujete podle nejnovějšího vydání technického listu výrobku. Ten je spolu s dalšími informacemi k dispozici na našem technickém oddělení nebo na www.sika.cz.



Sika CZ, s.r.o.
Bystrcká 1132/36,
CZ 624 00 Brno

tel: +420 546 422 464
fax: +420 546 422 400
e-mail: sika@cz.sika.com
<http://www.sika.cz>

