TECHNICKÝ LIST VÝROBKU

1 K STP parketové lepidlo

UZIN MK 200

Tvrdě elastické lepidlo pro parkety se spojením pero a drážka

Použití:

1 K parketové lepidlo s tvrdě elastickým lepidlovým hřebínkem a rychlým tuhnutím. Omezuje deformace dřeva a poskytuje opticky náročný projev. Pro interiér.

Hlavní okruh použití:

- vícevrstvé parkety

Rozšířené použití:

- vlysové parkety
- masivní palubky 15 – 22 mm
- vícevrstvé palubky

Vhodné na:

- cementové potěry, kalciumsulfátové potěry nebo beton
- nové, pevně přišroubované dřevotřískové desky P 4 – P 7 nebo desky OSB 2 - OSB 4
- potěry z hotových stavebních dílců, sádrovláknité desky
- pro parkety vhodné stěrkovací hmoty
- pro parkety vhodné UZIN izolační a kladečské podložky
- teplovodní podlahové vytápění

UZIN UTZ AG
Z-155.10-32

Emissionsgeprüftes Bauprodukt nach DIBt-Grundsätzen

GEV-EMICODE EC 1 PLUS sehr emissionsarm

Přednosti výrobku / vlastnosti:

UZIN MK 200 má jako lepidlo vytvrzující reakcí s vlhkostí rychlou přídržnost, tím je možno po položení parket plynule pokračovat v práci. Vysoká plnivost a rychlé tuhnutí podporují spolehlivé lepení a umožňují, že nalepenou plochu je možné již po 24 hodinách brousit a dohotovit.

Složení: Modifikované silan prepolymery, minerální plniva, přísady.

- Dobrá stabilita hřebínku
- Rychlá přídržnost
- Tvrdě elastický hřebínek lepidla (ISO 17 178)
- Zbytky lepidla na parketách lze odstranit
- GISCODE RS 10 – bez rozpouštědel, parketové lepidlo obsahující methoxysilan
- EMICODE EC 1 R PLUS / velmi malé emise

Technická data:

Druh balení:	plastová nádoba
Dodávané balení:	8 kg, 16 kg
Skladovatelnost:	nejméně 6 měsíců
Barva:	béžová
Spotřeba:	cca 1000 – 1200 g/m²
Teplota při zpracování:	nejméně 15 °C na podlaze
Doba kladení:	cca 20 minut *
Zatížitelné:	po cca 12 hodinách *
Broušení:	po cca 24 hodinách *

* Při 20 °C a 65% relativní vlhkosti vzduchu.

Uzin Utz AG
Dieselstraße 3
D-89079 Ulm
E-Mail info@uzin-utz.com
Telefax +49 (0)731 4097-214

Česká Republika
UZIN s.r.o.
Českomoravská 12a 190 00 Praha 9
Telefon +420 283 083 314 Telefax +420 283 083 419
E-mail: prodej@uzin.cz | Internet: www.uzin.cz

Slovenská Republika
HA-UZ market s.r.o.
Štrková 94 010 01 Žilina
Telefon +421 41 565 55 40 Telefax +421 41 500 60 14
E-mail: objednavky@ha-uz.sk | Internet www.ha-uz.sk

UZIN MK 200

Příprava podkladu:

Podklad musí být rovný, pevný, nosný, suchý, bez trhlin, čistý a zbavený látek (špína, olej, mastnota), které omezují přilnavost. Podklad zkontrolovat podle souvisejících norem a směrnic a při nedostatcích oznámit pochyby. Cementové a kalciumsulfátové potěry musí být obroušeny a vysáty.

Přilnavost snižující nebo labilní vrstvy, např. zbytky separačních prostředků, lepidla, stěrkovací hmoty, podlahoviny nebo nátěru apod. odstranit např. odkartáčováním, odbroušením, odfrézováním nebo otryskáním. Volné části a prach důkladně vysát.

Normované, suché podklady (cementové potěry, potěry z hotových dílců), které jsou vhodné pro pokládku parket není třeba penetrovat. Kalciumsulfátové potěry, rychlené cementové potěry, rychlé cementové potěry stejně jako speciální potěrové konstrukce je třeba napenetrovat UZIN PE 414 Turbo nebo si vyžádat technické poradenství.

Dbát na informace v technických listech použitých výrobků.

Při přípravě podkladu dbejte ČSN 74 4505 / STN 74 4505!

Zpracování:

1. Lepidlo nechat před zpracováním aklimatizovat na prostorovou teplotu. Po otevření stáhnout z povrchu ochrannou fólii a případně vytvořený povlak odstranit, nemíchat.

2. Lepidlo nanést vhodnou zubovou lištou (viz „Údaje o spotřebě“) rovnoměrně na podklad. Nanést jen tolik lepidla, na kolik je možné v době kladení položit parkety s dobrým smočením rubu. Parketové elementy dobře přitlačit.

3. Znečistění lepidlem odstranit v čerstvém stavu čistícími utěrkami UZIN Clean-Box. Znečistění lepidlem ve vytvrzeném stavu je možné se zvýšenou pracností stíráním odstranit.

Údaje o spotřebě:

	Zubování	Spotřeba*
Vícevrstvé parkety / vlysové parkety	B 11	cca 1000 – 1200 g/m²
Pro masivní palubky si vyžádat technickou poradu k aplikaci	UZIN palubková zubová lišta	cca 1200 g/m²

* Při 20 °C a 65 % relativní vlhkosti vzduchu při temperovaných nádobách lepidla.

Důležitá upozornění:

- Originální balení je při mírně chladném, suchém uskladnění nejméně 6 měsíců skladovatelné. Odolné mrazu do – 25 °C. V načatém balení lepidlo těsně zakrýt fólií a obsah rychle spotřebovat.
- Nejlépe zpracovatelné při 18 – 25 °C, teplotě podlahy nad 15 °C a relativní vlhkosti vzduchu pod 65 %. Nízké teploty a nízká vlhkost vzduchu prodlužují, vysoké teploty a vysoká vlhkost vzduchu zkracují dobu kladení tuhnutí a schnutí.
- Pro kladení velkoformátových elementů je nutno zhotovit zvýšenou rovinnost podkladu, eventuálně je nutno dbát na údaje výrobce.
- Při stěrkování je minimální tloušťka vrstvy 2 mm.
- U vystěrkovaných podkladů dbát na dobré proschnutí stěrkovací hmoty.
- Spodní konstrukce dřevěných podlah musí být suchá. Dostatečné větrání nebo zadní odvětrání je nutné zajistit např. odstraněním okrajových dilatačních pásků nebo instalací speciálních soklových lišt s větracími otvory.
- Je nutno dbát na normalizovanou vlhkost dřeva.
- K dotčeným stavebním dílům je nutno dodržet dostatečně velký a rovnoměrný odstup podle druhu parket, druhu dřeviny a velikosti prostoru.
- Při dodržení normalizované vlhkosti dřeva a vzduchu a dostatečné aklimatizaci parket, je možno nejdříve po 24 hodinách provést broušení a úpravu povrchu, např. s vhodným výrobkem Pallmann (www.pallmann.cz).
- Zohlednit všeobecně uznávaná pravidla oboru a techniky pro kladení podlahovin a rovněž platné národní normy (např. B, EN, DIN, VOB, OE, SIA, ČSN atd.)
  Dbejte zvláště mimo jiné na související normy, směrnice a doporučení:
  – DIN 18 356 „Parketářské práce“
  – TKB směrnice „Lepení parket“
  – ZDB směrnice „Elastické podlahoviny, textilní podlahoviny a parkety na vyhřívaných podlahových konstrukcích“
  – TKB směrnice „Posuzování a příprava podkladů pro podlahářské a parketářské práce“
  – BEB směrnice „Posuzování a příprava podkladů“

Ochrana práce a životního prostředí:

GISCODE RS 10 – Bez rozpouštědel, parketové lepidlo obsahující methoxysilan. Uskladnit mimo dosah dětí. Při procesu tuhnutí dochází k odštěpení metylalkoholu. V průběhu a po zpracování / tuhnutí zajistit důkladné větrání! Během zpracování výrobku nejíst, nepít a nekouřit. Nosit ochranné rukavice. Při kontaktu s očima nebo pokožkou ihned důkladně omýt vodou. Zabránit úniku do kanalizace, vod nebo do země. Nářadí ihned po použití očistit vodou a mýdlem. Bez konzervačních prostředků.
Je třeba dbát mimo jiné na: Bezpečnostní pokyny na etiketě nádoby, List bezpečnostních údajů, Informace o skupině výrobků a Návod vzorového provozu stavby BG pro výrobky s GISCODE RS 10.
Po vytvrzení pachově neutrální a rovněž ekologicky a fysiologicky nezávadné.

Likvidace:

Zabránit úniku do kanalizace, vod nebo do země. Kovové / plastové obaly zbavené zbytků, vyškrábané případně vyčištěné jsou recyklovatelné [Interseroh]. Nádoby s nevytvrzeným zbytkem obsahu
a nevytvrzené zbytky výrobku jsou zvláštní odpad. Nádoby s vytvrzeným zbytkem obsahu jsou stavební odpad. Zbytky výrobku proto pokud možno nechat vytvrdnout na vzduchu a potom zlikvidovat jako stavební odpad.

Tyto údaje vychází z našich pečlivých výzkumů a zkušeností. Rozmanitost současně použitých materiálů, jakož i rozdílné podmínky na stavbách a při zpracování však nemohou být námi jednotlivě kontrolovány nebo ovlivněny. Kvalita vaší práce závisí proto ve vašem odborném posouzení staveniště a správném použití výrobku. V případě pochybností provést vlastní zkoušky, nebo vyžádat technickou poradu k aplikaci. Dbejte na směrnice pro kladení od výrobce podlahoviny. Zveřejněním této informace o výrobku pozbývají všechny dříve vydané informace svou platnost. Aktuální znění tohoto technického listu najdete na naší domovské stránce na www.uzin.cz.
09.14 / LD / CZ / 11.14 / Ko