

JÁDROVÁ OMÍTKA RUČNÍ



Definice výrobku

Suchá omítková směs pro jádrové omítky, pro ruční zpracování.

Složení

Hmota na bázi anorganického plniva, pojiva a modifikujících přísad.

Technická data

weber.dur klasik RU

zrnitost s měsí	4 mm
pevnost v tlaku	1,5 – 5 MPa
přidrženost min.	0,3 MPa
doba zpracovatelnosti	90 minut
obj. hm. v suchém stavu	1720 kg/m ³

weber.dur klasik JRU

zrnitost s měsí	2 mm
pevnost v tlaku	1,5 – 5 MPa
přidrženost min.	0,3 MPa
doba zpracovatelnosti	90 minut
obj. hm. v suchém stavu	1600 kg/m ³

weber.dur klasik mono RU

zrnitost s měsí	1 mm
pevnost v tlaku	0,4 – 2,5 MPa
přidrženost min.	0,3 MPa
doba zpracovatelnosti	90 minut
obj. hm. v suchém stavu	1410 kg/m ³

Všeobecné požadavky na podklad

Podklad musí být vyzrálý, nosný, rovný, zba-vený volných kousků, prachu, nečistot a do-statečně navlhčený. Před nanesením směsi doporučujeme na podklad (cihla, beton, tvár-nice) provést postřík cementovou maltou **weber.dur podhoz MC 665**.

Podmínky pro zpracování

Teplota ovzduší při aplikaci musí být od +5°C do +26°C, teplota podkladu nesmí klesnout pod +5°C. Čerstvě nanesené plochy nesmějí být vystaveny přímým negativním účinkům tepla, vlhka a průvanu.

Nářadí

Míchačka, zednická lžice, hladítka, strhávací lať.

Čištění

Nádoby, přístroje a nářadí se po použití očistí vodou.

Použití

Weber.dur klasik RU, JRU – vícevrstvá jádrová omítka.

Weber.dur mono RU – povrch lze zpracovat tak, že není nutné provádět následně štukování.

Spotřeba

weber.dur klasik RU	cca 16,5 kg/10 mm/m ²
weber.dur klasik JRU	cca 16 kg/10 mm/m ²
weber.dur mono RU	cca 15 kg/10 mm/m ²

Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se odlišovat dle druhu podkladu a způsobu zpracování.

Balení

Ve 25 kg papírových obalech, 42 ks – 10 50 kg/paleta.

Skladování

12 měsíců od data výroby v originálních obalech v suchých, krytých skladech.

Upozornění

Dodatečné přidávání plniva, pojiva a přísad se nepovoluje. Při teplotách vzduchu a podkladu pod +5°C a při očekávaných mrazech nepoužívat.

Veškeré údaje v tomto návodu jsou nezávazné. Jsou však zpracovány podle nejlepších poznatků a zkušeností z praxe a jsou založeny na nejnovějších technických poznatcích.

Bezpečnost práce

Před započatím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů

Postupujte podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku.

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí!



Aplikace



Do míchačky se nejdříve nadávkuje čistá voda a za stálého míchání se vsypává suchá směs. Dávkování vody cca:

weber.dur klasik RU 4 l/pytel (25 kg)
weber.dur klasik JRU 4,2 l/pytel (25 kg)
weber.dur mono RU 4,9 l/pytel (25 kg)

Hmota se míchá cca 5–10 minut. Případně dodatečné přidání vody provádíme pomalu a opatrně tak, aby hmota na konci míchacího cyklu byla požadované konzistence.



Podklad se musí upravit cementovým podhozem **weber.dur podhoz MC 665**.

Nahazování jádrové omítky se provádí nahazením zednickou lžící na připravený podklad. Zdivo nahodíme po celé ploše. Je nutné dbát na to, aby byly veškeré spáry ve zdivu dobře vyplněny a uzavřeny.



weber.dur klasik RU, JRU – doporučená tloušťka jedné vrstvy je od 10 mm do 25 mm. Při větších tloušťkách omítky doporučujeme aplikaci ve dvou vrstvách. Nanášení druhé vrstvy se provádí na čerstvou zavadlou první vrstvy. Nanesená omítka se zarovná do roviny strhávací latí.

weber.dur mono RU – doporučená tloušťka vrstvy je od 10 do 15 mm. Nanesená omítka se zarovná do roviny strhávací latí a po zavadnutí se povrch zatočí hladítkem. Doporučujeme přestukovat.

Poznámka:

Před prováděním konečné povrchové úpravy je nutné nechat omítku řádně vyzrát (min. 1 mm omítky = 1 den technologické přestávky).



Č. výrobku 

MVC630
MVC650
MVC640

Balení 


25 kg



Nejdůležitější vlastnosti

- pro ruční zpracování
- pro interiér i exteriér
- vhodná jako podklad pro jemné a minerální omítky

CE parametry

	divize Weber Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. Počernická 272/96, 108 03 Praha 10		
	MVC 630 005/2013 II	MVC 650 010/2013 II	MVC 640 007/2013 II
	obyčejná malta pro vnější omítku (GP) pro venkovní použití		
Harmonizovaná technická specifikace	EN 998-1		
Reakce na oheň	A1	A1	A1
Absorpce vody	W 0	W 0	W 0
Propustnost vodních par	$\mu = \max. 20$	$\mu = \max. 20$	$\mu = \max. 15$
Přídržnost N/mm²	0,3	0,3	0,3
FP	B	B	A
Tepelná vodivost (tab. hodnota) W/m.K	0,86	0,76	0,5
Trvanlivost (dle ČSN 72 2452) cyklů	15	15	15